

CQ ADMIX N 20
Desincorporador de Ar para ConcretoEmissão: 28/01/2026
Página: 1 de 2

CQ Admix MV 100 é um aditivo modificador de viscosidade para concretos e argamassas, que altera as características reológicas da mistura, evitando a segregação. Atende requisitos das normas brasileiras NBR 11768-1, classificado como MV-AS (Modificador de viscosidade antissegregante).

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Não altera o tempo de pega;
- Aumenta a coesão e a homogeneidade da massa;
- Melhora a trabalhabilidade;
- Melhora o aspecto superficial do concreto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O CQ Admix N 20 é recomendado para uso em:

- Concretos com problema de ar incorporado
- Concretos fluídos, bombeados, e de pouco peso;
- Pré-moldados;
- Concreto aparente.

Dados Técnicos

Função	Desincorporador de ar
Base química	Antiespumante
Aspecto	Líquido branco
Densidade	1,00 – 1,03 g/cm ³
pH	4,0 – 7,0

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 50 e
200 kg, container de
1000 kg e Granel.

Obs.: "Não contém cloreto de cálcio, intencionalmente adicionado, ou produtos a base de cloreto".

MODO DE APLICAÇÃO

Adicionar, junto com a água de amassamento, de 300 a 700 gramas de CQ Admix N 20 para cada 100 kg de cimento (ou seja, de 0,3 a 0,7% sobre o peso do cimento). Recomenda-se a execução de ensaios preliminares para determinar a dosagem adequada do produto.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental

CQ ADMIX N 20
Desincorporador de Ar para ConcretoEmissão: 28/01/2026
Página: 2 de 2

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção. Recomendado processo diário de agitação, ou recirculação, ou injeção de ar.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 01/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental