

# CQ COLA 35

Adesivo para Argamassa e Chapisco



O CQ Cola 35 é uma cola especial a base de PVA, em meio aquoso, de alto desempenho que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior elasticidade e, assim, maior resistência ao desgaste e aos choques.

## PROPRIEDADES:

- ⦿ Fácil aplicação;
- ⦿ Mantém suas características mesmo em presença de umidade;
- ⦿ Confere maior aderência às argamassas sobre os mais diversos substratos;
- ⦿ Proporciona a argamassa melhor resistência e plasticidade;
- ⦿ Reduz a permeabilidade das argamassas;
- ⦿ Minimiza a retração das massas de cimento ou mistas;
- ⦿ Ótima resistência à alcalinidade;
- ⦿ Não é tóxico, nem inflamável;
- ⦿ Elevado rendimento.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ⦿ Reparo de pouca espessura em concreto e alvenaria;
- ⦿ Execução de piso, rejuntamento;
- ⦿ Fixador de caiação;
- ⦿ Assentamento de azulejo, cerâmica;
- ⦿ Fixador para tintas minerais.

### Dados Técnicos

Função	Adesivo para Argamassa e Chapisco
Base Química	PVA
Aspecto	Líquido Branco
pH	4,0 - 7,0
Densidade	1,000 – 1,040 (g/cm <sup>3</sup> )

### Embalagem Comercializada:

Bombonas de 50 e 200 Kg, Contêiner de 1000 Kg e Granel.

## MODO DE APLICAÇÃO

### Preparo do Substrato

As superfícies (limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade) devem ser umedecidas antes da aplicação. Superfícies muito lisas, inclusive à utilização de formas plastificadas, resinadas ou com excesso de desmoldante, devem ser lavadas, escovadas ou até mesmo apicoadas, para obter a perfeita aderência do chapisco.

# CQ COLA 35

Adesivo para Argamassa e Chapisco



## *Preparo do produto*

Misturar antes de usar.

Adicionar CQ Cola 35 a água de amassamento na proporção CQ Cola 35:água (1:2).

Em argamassas para chapisco, não utilizar cimento de pega lenta.

## *Aplicação do produto*

Todos os revestimentos de maior espessura são precedidos da aplicação do composto adesivo. As regularizações, os reparos e as colagens de azulejos com espessuras inferiores a 0,5 cm não necessitam desse preparo. ***Nunca utilizar o produto puro, como tinta.***

### **CONSUMO APROXIMADO:**

⊙Composto adesivo para chapisco = 300 g/m<sup>2</sup>

⊙Composto adesivo para chapisco rolado = 200 g/m<sup>2</sup>

⊙Reparos, revestimentos e pisos = 400 g/m<sup>2</sup>

### **COMPOSTO ADESIVO PARA CHAPISCO:**

TRAÇO: 1 parte de cimento Portland / 3 partes de areia média.

Amolentar com a solução CQ Cola 35:água (1:2). Aplicar o composto adesivo nos pisos, com vassourão, ou em forma de chapisco nas paredes.

O chapisco pode ser feito na forma de pintura, utilizando-se rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.

### **REVESTIMENTOS:**

TRAÇO: 1 parte de cimento Portland / 3 partes de areia média seca peneirada.

Amolentar com solução CQ Cola:água (1:2).

### **PISOS:**

Aplicar previamente o composto adesivo e, simultaneamente a argamassa:

TRAÇO: 1 parte de cimento Portland / 1 parte de areia média (0 – 3 mm) / 2 partes de pedrisco.

Amolentar com solução CQ Cola 35:água (1:2).

A argamassa não poderá ser muito fluida, devendo ser bem adensada. Evitar a secagem rápida, utilizando cura úmida ou CQ Curamix – Agente de Cura para concreto.

# CQ COLA 35

Adesivo para Argamassa e Chapisco



## REJUNTAMENTO:

Adicionar alvaiade ao cimento branco e amolentar com a solução CQ Cola 35:água (1:2).

Pode ser utilizado em rejuntas fornecidos prontos para uso.

## REPAROS:

Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm, sem aplicação do composto adesivo. Pode-se misturar cimento comum ou cimento branco para obter várias tonalidades.

A aplicação é feita com broxa e a igualação com desempenadeira de feltro.

TRAÇO: 1 parte de cimento Portland / 3 partes de areia média seca e peneirada.

Amolentar com solução CQ Cola 35:água (1:2).

## PINTURAS:

A pintura com CQ Cola 35 é mais impermeável e durável, além de ter aplicação facilitada. CQ Cola 35 é ideal para caiações, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com tintas minerais.

## ARMAZENAGEM E VALIDADE:

**Bombonas e Contêineres:** Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

**Granel:** Deve estar vedado e conter barreira de contenção.

**Validade:** Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

## PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA:

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- ⦿ Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- ⦿ Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- ⦿ Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

## DESEMPENHO DO PRODUTO:

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser

# CQ COLA 35

*Adesivo para Argamassa e Chapisco*



considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 04/2022 - Esta ficha técnica substitui a anterior.

*Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.*

ADESIVOS PARA ARGAMASSA